BUILDPLEX FILM FACE

BUILDPLEX
El tablero film face BUILDPLEX con película marrón, utiliza madera contrachapada procesada, usada como núcleo central y capas de chapa de diversas especies de árbol en la parte superior e inferior del núcleo central,

Los tableros de BUILDPLEX se pueden usar entre 2-4 veces en los trabajos de construcción y edificaciones, esto dependerá según las condiciones y los proyectos de aplicación en los encofrados.

Características del film face BUILDPLEX:

- **Nombre del producto: BUILDPLEX**
- **Especies de maderas (Materia prima): Maderas recicladas, Núcleo es Álamo con caras de Eucalipto protegidas con láminas impermeabilizantes color marrón**
- **Cola: WBP**
- **Tiempo de usos: Son de 2 – 4 veces según los proyectos de aplicación en encofrados.**

Certificación:

Puede obtener los detalles del film face BUILDPLEX en la tabla siguiente.

PRODUCTO:	FILM FACE PLYWOOD		MARCA:	BUILDPLEX
SIZE:	1.22 X 2.44 m X 18 mm		COLA:	WBP
COLOR DE FILM	Marrón		GRAMAGE:	180 g /m2

N° SERIE	Propiedades		Unidad	Metodo de testeo	Valor de prueba	Resultado
1	Contenido de Humedad		%	EN 322	10%	Aprobado
2	Densidad		Kg/cbm	EN 323	540	APROBADO
3	Tolerancia de espesor		mm	EN 310	+/- 0.5	Aprobado
4	Vinculación de calidad	Vinculación de calidad	Mpa	EN 314	Max: 1.27 Min: 0.60	APROBADO
		Rango de Daño	%	-----	60%	
5	Doblado Modulos de elasticidad	Largo	Mpa	EN 310	5800	Aprobado
		Ancho	Mpa	EN 310	4500	
6	Doblado Fuerza N/mm	Largo	Mpa	EN 310	40.1	Aprobado
		Ancho	Mpa	EN 310	33.2	
7	Tiempo de usos	Sobre 2 – 4 Repeticiones de uso según los proyectos de aplicación en Encofrados.				

RECOMENDACIONES

Alta resistencia al desgaste y al desgarro, sin torsiones.

Resistencia al ataque de termitas, hongos, podredumbre, etc.

Los tableros BUILDPLEX no debe arrastrarse uno sobre otro, ya que esto rayaría la superficie. Se debe tener especial cuidado para evitar rayones también las puntas o esquinas no deber arrastrarse sobre las caras ya que esto podría rayar el material.

Para una mejor repetición, los paneles deben secarse apilándolos en libre circulación de aire y en espaciadores adecuados después de cada uso.

Los bordes cortados al momento de hacer el formador de concreto también deben recubrirse con selladores adecuados como pintura de caucho clorado, para una vida más larga del tablero.