

PEGAMENTO GRIS INTERIOR CONSELVA

25KG

SKU: 84122



Especificaciones Técnicas	Resultados
Asherencia-28 días	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tiempo Abierto	20 minutos
Tiempo de ajuste/corrección	20 minutos
Tiempo de vida útil preparado	06 horas
Temperatura de aplicación	+5 a +35°C
Secado previo al fraguado	03 días
Apertura al tránsito de operarios	24 horas
Apertura al tránsito liviano	03 días
Apertura al tránsito pesado	07 días
Aspecto	Polvo Gris
Densidad	$1.4 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
Agua de amasado	250 a 270 ml/kg
Capa de aplicación	3 a 6mm
Rendimiento aproximado	4-6 m ² / seco de 25 kg

DESCRIPCIÓN

Es un pegamento en polvo a base de cemento gris, polímeros, agregados seleccionado y aditivos especiales. Su formula esta diseñada para brindar excelente adherencia, trabajabilidad prolongada y resistencia adecuada para ambientes interiores.

Ideal para la instalación de revestimiento cerámicos en superficies de concreto rayado o pulido en zonas donde no hay exposición directa a la intemperie o humedad constante.

APLICACIONES

- ❖ Instalación de revestimientos cerámicos y sobre pisos y paredes de concreto rayado o pulido.
 - ❖ Apto para uso en interiores.
 - ❖ Compatible con formatos grandes como 45x45 cm, 60x60 cm o superiores.
Uso residencial y comercial: cocinas, baños, dormitorios, pasadizos, oficinas, tiendas, patios, salones.
- NOTA:** No recomendado para zonas exteriores o áreas con contacto constante con humedad (duchas, fachadas, piscinas, patios sin techo).

VENTAJAS

- ❖ Buena adherencia para usos interiores.

- ❖ Tiempo abierto adecuado para instalaciones cuidadosas.
- ❖ Mezcla fácil de preparar y aplicar.
- ❖ Permite rectificación de piezas durante la colocación.
- ❖ Presentación económica y de buen rendimiento por saco.

MODO DE EMPLEO

- ❖ **Preparación de la Mezcla:** Mezclar 250 – 270 ml de agua limpia por cada kg de producto. Utilizar recipiente limpio. Batir Manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar 5 a 10 minutos y remezclar.
- ❖ **Aplicación del pegamento:** Extender el pegamento con el lado liso de una espátula dentada, rayar presionando con el lado dentado con una inclinación de 45°. Prevenir la formación de una película seca sobre el pegamento, en caso de suceder, retirar lo aplicado y remezclar con el resto de pegamento.
- ❖ **Aplicación de las piezas:** Colocar las piezas presionando y moviendo en sentido opuesto al rayado. El reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento.
- ❖ **Curado:** Evitar contacto con agua o tránsito durante las primeras 24 horas y para tránsito liviano, esperar 3 días.
- ❖ **Recomendación adicional:** En ambientes a temperaturas mayores a 25°C, humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar y esperar el secado superficial del agua.

RECOMENDACIONES

- ❖ Usar solo en ambientes interiores.
- ❖ Sustratos limpios, secos, nivelados y sin residuos grasos, polvorientos o sueltos.
- ❖ En obra nueva (Tarrajeo o contrapiso), esperar mínimo 7 días antes de aplicar.
- ❖ Para muros, limitar la altura de instalación a 3 metros.
- ❖ No aplicar sobre cemento pulido sin tratamiento previo.
- ❖ Proteger la instalación de vibraciones o tráfico durante las primeras 24 horas.
- ❖ Preparar el pegamento en un recipiente limpio.
- ❖ Prevenir el contacto con los ojos y vías respiratorias.

PRESENTACIÓN

- ❖ Sacos de papel con válvula de 25kg.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- ❖ Duración: 08 meses en envase original sellado.
- ❖ Almacenar bajo techo, sobre parihuelas, alejado del suelo y paredes proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.
- ❖ Transportar sujetando el saco por los extremos.

NOTA: Esta información técnica se basa en ensayos internos y experiencia del fabricante. Se recomienda realizar pruebas preliminares en obra para validar compatibilidad con las condiciones particulares del proyecto.