PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE CONSELVA 25KG

SKU: 84123
Medidas: 47x26x14 Cms

ESPECIFICACIONES TÉCNICA:	RESULTADOS
Adherencia-28días:	≥ 1.0 N/mm^2
Tiempo abierto:	20 minutos
Tiempo de ajuste/corrección:	20 minutos
Tipo de vida útil preparado	6 horas
Temperatura de aplicación:	+5 a +35°C
Secado previo al fraguado:	03 días
Apertura al tránsito de operarios:	24 horas
Apertura al tránsito liviano:	03 días
Apertura al tránsito liviano:	07 días
Aspecto:	Polvo Gris
Densidad:	1.4 +/- 0.1g/cm3
Agua de amasado:	250 a 270 ml/kg
Capa de aplicación:	3 a 6 mm
Rendimiento Aproximado:	4 – 6 m2 / saco de 25kg

DESCRIPCIÓN

- Es un pegamento en polvo a base de cemento gris, polímeros, agregados seleccionado y aditivos especiales. Diseñado para ofrecer excelente adherencia, resistencia a la humead y mayor durabilidad estructural, tanto en interiores como exteriores.
  Ideal para instalación de revestimientos cerámicos y porcelánicos, incluso en condiciones exigentes como zonas con variaciones térmicas, vibraciones o ligeros movimientos estructurales.

APLICACIONES

- Instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre pisos y paredes de concreto rayado o pulido.
- Apto para uso en interiores y exteriores.
- Compatible con formatos grandes como 45x45 cm, 60x60 cm o superiores.
- Uso residencial y comercial: cocinas, baños, dormitorios, pasadizos, fachadas, oficinas, tiendas, patios, salones.

VENTAJAS

- Alta flexibilidad: absorbe tensiones por dilatación térmica o movimientos estructurales.
- Excelente adherencia en diferentes superficies.
- Apto para condiciones húmedas.
- Tiempo abierto óptimo para instalación prolongada.
- Buena trabajabilidad y fácil aplicación.
- Permite correcciones durante la colocación.

MODO DE EMPLEO

- **Preparación de la Mezcla:** Mezclar 250 – 270 ml de agua limpia por cada kg de producto. Utilizar recipiente limpio. Batir Manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar 5 a 10 minutos y remezclar.
- **Aplicación del pegamento:** Extender el pegamento con el lado liso de una espátula dentada, rayar presionando con el lado dentado con una inclinación de 45°. Prevenir la formación de una película seca sobre el pegamento, en caso de suceder, retirar lo aplicado y remezclar con el resto de pegamento.
- **Aplicación de las piezas:** Colocar las piezas presionando y moviendo en sentido opuesto al rayado. El reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento.
- **Curado:** Evitar contacto con agua o transito durante las primeras 24 horas y para transito liviano, esperar 3 días.
- **Recomendación adicional:** En ambientes a temperaturas mayores a 25°C, humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar y esperar el secado superficial del agua.

RECOMENDACIONES

- Las superficies deben estar bien niveladas y compactas (sin grietas), secas y limpias de agentes externos (polvo, grasa, pintura, desencofrarte, etc.)
- Realizar la instalación después de 07 días en superficies de obra nueva (tarrajeo y contrapiso)
- En superficies verticales, se recomienda instalar a una altura no mayor a 3 metros.
- Proteger la instalación de movimientos durante las siguientes 24 horas. En caso de situaciones particulares, comunicarse con Servicio al Cliente.
- Evite instalar porcelanatos sobre cemento pulido.
- Preparar el pegamento en un recipiente limpio.
- Prevenir el contacto con los ojos y vías respiratorias.

PRESENTACIÓN

- Sacos de papel con válvula de 25kg.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Duración: 08 meses en envase original sellado.
- Almacenar bajo techo, sobre parihuelas, alejado del suelo y paredes proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o strech Film.
- Transportar sujetando el saco por los extremos.

NOTA: *Esta información técnica se basa en ensayos internos y experiencia del fabricante. Se recomienda realizar pruebas preliminares en obra para validar compatibilidad con las condiciones particulares del proyecto.*