

PEGAMENTO SUPER BCO PISCINA CONSELVA 25KG

SKU: 84106



Especificaciones Técnicas	Resultados
Asherencia-28 días	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tiempo Abierto	20 minutos
Tiempo de ajuste/corrección	20 minutos
Tiempo de vida útil preparado	06 horas
Temperatura de aplicación	+5 a +35°C
Secado previo al fraguado	03 días
Apertura al tránsito de operarios	24 horas
Apertura al tránsito liviano	03 días
Apertura al tránsito pesado	07 días
Aspecto	Polvo Blanco
Densidad	$1.4 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
Agua de amasado	250 a 270 ml/kg
Capa de aplicación	3 a 6mm
Rendimiento aproximado	4-6 m ² / seco de 25 kg

DESCRIPCIÓN

- ❖ Es un pegamento en polvo a base de cemento blanco, polímeros, agregados seleccionado y aditivos especiales. Su formula esta desarrollada para ofrecer una excelente adherencia en ambientes de alta humedad y zonas sumergidas, siendo ideal para la instalación de revestimientos cerámicos o porcelánicos en piscinas. Cuenta con mayor tiempo de trabajabilidad y alta resistencia a condiciones exigentes, tanto en interiores como exteriores.

APLICACIONES

- ❖ Instalación de revestimientos cerámicos o porcelánicos en piscinas, duchas, jacuzzis y otras áreas en contacto permanentemente con agua.
- ❖ Ideal para muros y pisos de concreto rayado o pulido.
- ❖ Apto para formatos grandes: 45x45 cm, 60x60 cm y similares.
- ❖ Uso residencial y comercial: baños, fachadas, pasadizos, patios, salones, etc.

VENTAJAS

- ❖ Excelente adherencia en ambientes húmedos o bajo inmersión.
- ❖ Alta resistencia mecánica y durabilidad.
- ❖ Tiempo abierto extendido para trabajar cómodamente.
- ❖ Rápida preparación.

- ❖ Permite rectificaciones durante la instalación.
- ❖ Permite la rectificación del cerámico durante la instalación.

MODO DE EMPLEO

- ❖ **Preparación de la Mezcla:** Mezclar 250 – 270 ml de agua limpia por cada kg de producto. Utilizar recipiente limpio. Batir Manual o mecánicamente hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar 5 a 10 minutos y remezclar.
- ❖ **Aplicación del pegamento:** Extender el pegamento con el lado liso de una espátula dentada, rayar presionando con el lado dentado con una inclinación de 45°. Prevenir la formación de una película seca sobre el pegamento, en caso de suceder, retirar lo aplicado y remezclar con el resto de pegamento.
- ❖ **Aplicación de las piezas:** Colocar las piezas presionando y moviendo en sentido opuesto al rayado. El reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento.
- ❖ **Curado:** Evitar contacto con agua o tránsito durante las primeras 24 horas y para tránsito liviano, esperar 3 días. Permitir un mínimo de 3 días antes de llenar la piscina.
- ❖ **Recomendación adicional:** En ambientes a temperaturas mayores a 25°C, humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar y esperar el secado superficial del agua.

RECOMENDACIONES

- ❖ Las superficies deben estar bien niveladas y compactas (sin grietas), secas y limpias de agentes externos (polvo, grasa, pintura, desencofrarte, etc.)
- ❖ Realizar la instalación después de 07 días en superficies de obra nueva (tarrajeo y contrapiso)
- ❖ En superficies verticales, se recomienda instalar a una altura no mayor a 3 metros.
- ❖ Proteger la instalación de movimientos durante las siguientes 24 horas. En caso de situaciones particulares, comunicarse con Servicio al Cliente.
- ❖ Evite instalar porcelanatos sobre cemento pulido.
- ❖ Preparar el pegamento en un recipiente limpio.
- ❖ Prevenir el contacto con los ojos y vías respiratorias.

PRESENTACIÓN

- ❖ Sacos de papel con válvula de 25kg.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- ❖ Duración: 06 meses en envase original sellado.
- ❖ Almacenar bajo techo, sobre parihuelas, alejado del suelo y paredes proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo, cubrir con plástico o stretch Film.
- ❖ Transportar sujetando el saco por los extremos.

NOTA: Esta información técnica se basa en ensayos internos y experiencia del fabricante. Se recomienda realizar pruebas preliminares en obra para validar compatibilidad con las condiciones particulares del proyecto.