

LÁTEX ACRÍLICO MODIFICADO

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es una pintura látex súper económico de acabado mate.
- Colores mezclables entre sí.
- No contiene pigmentos a base de metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Para el pintado de paredes en interiores y exteriores.



DATOS FÍSICOS

- Categoría: Pintura decorativa.

Tipo: Látex.
Acabado: Mate.
Color: Según cartilla.
Componentes: Uno.

Sólidos en volumen: 20% ± 4%, según color.
 Curado: Evaporación de agua y coalescencia
 Peso por galón: 4.74 - 5.27 Kg., según color

- VOC: 5.5 - 11.6 g/L

- Rendimiento teórico: 17 m² /GL a dos capas.

Número de capas: Dos (*)Diluyente: Agua potable.

(*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de OROMA.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Al tacto: 30 - 60 minutosAl tacto duro: 4 horasRepintado: 4 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura entre 4°C a 40°C
- Humedad Relativa entre 50% a 85%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **1) SUPERFICIES NUEVAS:** Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de temple. Dejar secar 4 horas entremanos y aplicar dos manos de pintura BARRIO.
- **2) SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar dos manos de temple. Aplicar dos manos de pintura BARRIO.
- **3) SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO:** Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Dejar secar y aplicar dos manos de temple. Aplicar dos manos de pintura BARRIO.
- **4) SISTEMA ALTERNATIVO PARA ALISAR LA SUPERFICIE:** Aplicar con plancha metálica de tarrajeo dos a tres capas de temple según considere necesario. Dejar secar 3 a 4 horas entre capa y capa, luego suavizar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido por el lijado. Se recomienda aplicar una a dos capas de sellador de látex después de haber secado la última capa de temple.
- **5)** Aplicar dos manos de pintura BARRIO. Dejar secar entre capa y capa de 2 a 4 horas. (*) La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.





PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
- 2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias en buen estado.
- 3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
- 4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Agregar hasta 1 volumen de agua por 5 volumenes de pintura.
- 5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
- 6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2^{da.} mano usando las mismas diluciones de la primera mano.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, provoca chorreaduras y veteamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No es inflamable. No se debe dejar al alcance de los niños. Durante el pintado debe existir adecuada ventilación. Cierre bien el envase después de cada uso. Evite el contacto con los ojos. Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Temple.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 4.74 5.27
- Presentación del producto: 1GL y 4GL en color blanco
- Garantía de fabrica: 24 meses*
- Código único de identificación: 8067
- (*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado a una temperatura entre 4 y 38 $^{\circ}$ C.

Revisión: Agosto 2022

