



DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de lujoso acabado satinado formulado con Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de las pinturas.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- Ultra lavable, fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al contacto con agua y jabones
- Excelente acabado, buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- Ecoamigable y de Bajo olor, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos solares (UV).
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica
 Tipo: Látex
 Acabado: Satinado
 Color: Según cartilla
 Componentes: Uno
 Curado: Evaporación de agua
 Sólidos en volumen: 37% +/- 2%, según color
 VOC: 42.8 - 45.6 gr/L, según color
 Número de capas: Dos
 Rendimiento teórico: 31 m2 por galón a 2 capas
 Lavabilidad: Alta
 Diluyente: Agua potable. Incluir 6 partes de pintura por 1 parte de agua, o 600ml de agua aprox por 1GL de pintura. Si se agrega demasiada agua, la pintura podría perder propiedades.

(*) Los colores de acento o tóner, no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar. Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades en de la superficie.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

USOS TÍPICOS

- Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento, madera sobre una base o imprimante adecuado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C
 Al tacto duro: 4 horas a 25 °C
 Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 50°C.
 Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- A. Superficies nuevas:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80, y aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- B. Superficies con pintura en buen estado:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- C. Superficies con pintura en mal estado:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la suelta; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, u otros contaminantes. Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural de Qroma. Dejar secar 1 hora entre capas y aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- D. Superficies alcalinas:** Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos capas de un Imprimante para muros de Qroma, dejar secar 24 horas entre capas. Aplicar dos capas de American Colors Satinado.
- E. Acabado liso (sólo interiores):** Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural de Qroma. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos capas de American Colors Satinado.

Debido al acabado satinado del producto, se debe evitar imperfecciones en la superficie para que se asegure un buen acabado.

No aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador, sino sobre algún imprimante diluido como Imprimante de Qroma.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para la 2da. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

BASES RECOMENDADAS*

Superficies con pintura antigua: Imprimante de Qroma.

Superficies con humedad: Imprimante para Muros de Qroma.

*Qroma ofrece bases de buena calidad que garantiza los atributos y características de las pinturas para así realizar un correcto proceso de pintado. El uso de una base como el Temple, no se recomienda en un sistema de acabados premium.



DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.6 - 5.5 Kg., según color.

Presentación: Envase por 1/4 galón, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Tiempo de vida: 24 meses según HT*

Código Único Identificación: 8077

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación lentes de seguridad, vestimenta adecuada, etc.