

CPP TEMPLE PATO

A base de derivados vegetales

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Imprimante económico para ambientes secos.

USOS TÍPICOS

- Temple solo para interiores.
- Puede ser aplicado sobre superficies nuevas de concreto, yeso y adobe, que van a ser acabadas con pintura látex.
- Como acabado económico para cielo raso y paredes de adobe.
- El Temple Pato mezclado con Sellador CPP puede ser utilizado para el empastado económico de superficies a espesores delgados.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Base látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Blanco
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 48% $\pm$ 2%, según color
- **NÚMERO DE CAPAS:** Una
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 3 – 4 m² /Kg por mano
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Luego aplicar CPP Temple Pato.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula o rodillo.



TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 a 25°C

Repintado mínimo: 3 - 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C

Temperatura ambiente: 10°C a 40°C

Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie por pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación del temple se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Vierta el temple en un recipiente limpio.
4. Agregue agua potable hasta que el temple se pueda aplicar fácilmente, máximo ¼ galón de agua por cada Kg. de temple.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. De aplicar el temple sobre substratos húmedos podría favorecer al crecimiento microbiano.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

Látex CPP Pato u otros similares de la marca CPP, previo sellado con CPP Sellador.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Peso por galón: 6.5 ± 0.2 Kg.
- Presentación envase: Bolsa de 25 Kg
- Unidad de despacho: Unidad
- Garantía: 6 meses
- Código único de identificación: 8039

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación. Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP)

Última revisión: 02/12/20



**CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.**
Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima - Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

