



AURA

FICHA TÉCNICA

30X60

JAISEL

ACABADO: CRISTALINO
TRÁFICO: ALTO
COLOR: GRIS CLARO



RESULTADOS TEST

NORMA ISO 13006	TEST	REQUERIMIENTO	AURA
DIMENSIONES Y CALIDAD DE SUPERFICIE			
Dimensiones promedio	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	CUMPLE
- Largo y Ancho (%)	ISO 10545-2	+/- 5 %	CUMPLE
- Espesor (%)	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	CUMPLE
Rectilinidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	CUMPLE
Rectangularidad (%)	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	CUMPLE
Planaridad			
- Curvatura Lateral (%)	ISO 10545-2	+/- 0.4 %	CUMPLE
- Curvatura Central (%)	ISO 10545-2	+/- 0.4 %	CUMPLE
- Curvatura Diagonal (%)	ISO 10545-2	+/- 0.4 %	CUMPLE
Calidad de Superficie (%)	ISO 10545-2	MINIMO 95%	REQUERIDO
Dimensiones promedio de fabricación			
- Largo y ancho (mm)	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	300 x 600 mm
- Espesor (mm)	ISO 10545-2	+/- 5 %	7,8 mm
Peso promedio (gr)	ISO 10545-2	-	2820 gr
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E), (%)	ISO 10545-3	6%<E=<10%	CUMPLE
Carga de Rotura N	ISO 10545-4	MINIMO 800	CUMPLE
Módulo de Rotura N/MM2	ISO 10545-4	MINIMO 18	CUMPLE
Resistencia al Cuarteo	ISO 10545-11	-	REQUERIDO
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	MIN. CLASE II	III
Tráfico	ARIS	Determinado por Fab.	TA
Coefficiente de Fricción	ANSI	Determinado por Fab.	COF(s)CL2- COF(h)CL1
Variación de Color	ANSI	Determinado por Fab.	V2
Número de Caras	ARIS	Determinado por Fab.	4
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los agentes manchantes:			
- Oxido verde	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Yodo	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
- Aceite de Oliva	ISO 10545-14	MINIMO CLASE 4	REQUERIDO
Resistencia a los ácidos y alcalis de baja concentración:			
- Acido clorhidrico al 3% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
- Hidróxido de potasio, 30 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GLA
Resistencia a los ácidos y alcalis de alta concentración:			
- Acido clorhidrico al 18% (v/v)	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
- Hidróxido de potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por Fab.	GHA
Resistencia a los productos de uso doméstico:			
- Cloruro de amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
Resistencia a sales para piscinas:			
- Hipoclorito de Sodio, 20 mg/l	ISO 10545-13	GB	REQUERIDO
DESLIZAMIENTO			
NORMA DE ENSAYO			
EL PRODUCTO SE FABRICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO13006			
Variación de tono	ANSI		
EMBALAJE			
Nº DE PIEZAS	RENDIMIENTO	PESO POR CAJA	NÚMERO DE CAJA
9	1.62	25.4 Kg	40